

1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las **placas bicapa Blangino** puede colocarse sobre contrapiso común, sobre hormigón o sobre superficie compactada. Dadas sus características **NO** requiere Carpeta Alisada (“carpeta fratazada”, “carpeta cementicia” o “carpeta nivelada”).

2 MORTERO DE ASIENTO O MEZCLAS RECOMENDADAS

Utilice como mortero de asiento alguna de estas mezclas:

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Mezcla A: | ó Mezcla B: |
| 3 Baldes de Arena | 4 Baldes de Arena |
| 1 Balde de Cemento Común | 1 Balde de Cemento Común |
| | 1/2 Balde de Cemento de Albañilería |

3 COLOCACIÓN DEL MOSAICO BICAPA TRADICIONAL

a) Distribuya la mezcla en la superficie y corte con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas. (A)

b) Pinte los bordes de la cara del revés de la placa con una lechinada preparada con 2 (dos) partes de cemento de albañilería o portland y 1 (una) parte de agua. Utilice para ello una esponja de goma espuma o brocha. (B)

c) **LOS PRODUCTOS BLANGINO TIENEN SEPARADORES DE JUNTAS INCORPORADOS QUE LE PERMITIRÁN REALIZAR UNA COLOCACIÓN RÁPIDA Y PROLIJA (C).**

Coloque la placa pintada sobre la mezcla y lleve a nivel con golpes de cabo de martillo (D) o masa de goma para que se adhiera bien a la mezcla. La resistencia del material soporta los golpes sin inconvenientes.

e) Recomendamos el uso de zócalos para evitar ensuciar las paredes cuando limpia o encera el piso. Los zócalos deben ser colocados por encima del piso con Adhesivo Cementicio JB respetando la junta del piso colocado.

4 TOMADO DE JUNTAS

Debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar “perfectamente limpia” y libre de impurezas. Recomendamos la utilización de **Pastina JB**, elaborada por **Blangino**. Rendimiento: 1 a 1,5 Kg. x m²

Dosificación: 1,5 partes de **Pastina JB** + 1 parte de agua. La **Pastina JB** debe mezclarse por unos minutos para que trabajen bien los aditivos. Su consistencia debe ser cremosa y liviana de modo que penetre fácilmente en TODA la junta.

a) Distribuya la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta.

b) Efectúe los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de la misma. (E)

c) **El Mosaico Pulido Blangino no requiere pulido posterior, pero si desea realizarlo deje la pastina sobre la superficie sin limpiar.**

Si no va a pulir posteriormente verifique que todas las juntas estén perfectamente tomadas (llenas de pastina) para ello repase con una espátula o una llana (F). Quite el excedente de pastina de la superficie, antes que ésta se seque, con estropajo o trapo.

d) El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo sugerimos mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 horas.

e) Evitar ensuciar la junta, no pisar la misma por 48 horas.

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza”.

Lave sus pisos con Detergente Neutro JB y aplique, según el uso, Cera Incolora JB

